

Materiał plandekowy Tuplan 680g

Zastosowanie: Pokrycia plandekowe

Włókno bazowe	DIN 2060	Poliester
Przeplot	DIN 2060	7x7 /cm
Przędza (osnowa watek)	DIN 2060	1100 DTEX
Waga włókna bazowego	DIN 2286-2	180 g/m2
Typ powleczenia		obustronnie powlekane PCW
Waga całkowita	DIN 2286-2	680g/m2
Dostępne szerokości		2,75 m ; opcja od 2,5 do 3,2m
Wytrzymałość na rozciąganie	DIN 53354	300/280 daN/5 cm
Odporność na rozerwanie	DIN 53363	30/30 daN
Temperatura użytkowania	DIN1876-2	-30°C/+70°C
Wykończenie	potysk	

ZALETY:

- Znakomite parametry zgrzewania
- Odporne na promieniowanie UV i pleśń
- Możliwość zadruku tuszami solwentowymi



Tuplex Sp. z o.o.

ul. Księcia Ziemowita 19
03-778 Warszawa
tel. (22) 51 13 100
fax (22) 51 13 101
warszawa@tuplex.pl

BIALYSTOK
ul. Tysiącl. Państwa Polskiego 8
15-111 Białystok
tel. 85 662 33 53
fax 85 662 31 38
bialystok@tuplex.pl

BYDGOSZCZ
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. 52 581 23 43
fax 52 581 23 44
bydgoszcz@tuplex.pl

CZĘSTOCHOWA
ul. Warszawska 125
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 34 19
fax 34 324 77 42
czestochowa@tuplex.pl

GDAŃSK
ul. Narwicka 7A
80-557 Gdańsk
tel. 58 340 01 30
fax 58 341 97 29
gdansk@tuplex.pl

GLIWICE
ul. Portowa 14
44-100 Gliwice
tel. 32 231 16 73
fax 32 231 52 67
gliwice@tuplex.pl

KALISZ
ul. Wrocławska 48
62-800 Kalisz
tel. 62 501 64 44
fax 62 501 63 33
kalisz@tuplex.pl

KATOWICE
ul. T. Ociepki 8a
40-413 Katowice
tel. 32 204 89 50
fax 32 255 71 80
katowice@tuplex.pl

KIELCE
ul. Ściegiennego 252
25-116 Kielce
tel. 41 361 20 22
fax 41 361 20 23
kielce@tuplex.pl

KRAKÓW
ul. Zawila 58
30-390 Kraków
tel. 12 262 06 06
fax 12 260 25 50
krakow@tuplex.pl

LUBLIN
ul. Zawieprzicka 8D
20-228 Lublin
tel. 81 759 70 33
fax 81 759 70 10
lublin@tuplex.pl

ŁÓDŹ
al. Piłsudskiego 143
93-236 Łódź
tel. 42 676 26 28
fax 42 676 30 60
lodz@tuplex.pl

OLSZTYN
ul. Sprzętowa 3
10-416 Olsztyn
tel. 89 532 22 00/01
fax 89 533 40 68
olsztyn@tuplex.pl

POZNAŃ
ul. Forteczna 23/25
61-362 Poznań
tel. 61 872 10 82
fax 61 872 10 83
poznan@tuplex.pl

RZESZÓW
ul. Przy Torze 1
35-205 Rzeszów
tel. 17 863 53 54
fax 17 863 00 09
rzeszow@tuplex.pl

SZCZECIN
ul. Kniewska 17-19
70-846 Szczecin
tel. 91 460 04 22
fax 91 469 29 05
szczecin@tuplex.pl

WŁOCŁAWEK
ul. Zielna 37/39
87-800 Włocławek
tel. 54 412 14 01
fax 54 412 14 02
wloclawek@tuplex.pl

WROCLAW
ul. Opolska 136
52-014 Wrocław
tel. 71 342 42 10
fax 71 342 04 75
wroclaw@tuplex.pl